

Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992: 13) om provningsmetoder vid utvärdering av tusch, skrivare och kopiatorer för framställning av skrift på ritfilm och reprografisk film;

RA-FS 1993: 3

Utkom från trycket
den 16 juli 1993

beslutade den 28 juni 1993.

Med stöd av 2 § arkivförordningen (1991: 446) beslutar Riksarkivet efter samråd med Krigsarkivet att 11 § i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1992: 13) om provningsmetoder vid utvärdering av tusch, skrivare och kopiatorer för framställning av skrift på ritfilm och reprografisk film skall ha följande lydelse.

11 § Hophäftning och skriftöverföring skall undersökas på följande sätt:

Utrustning

Skivor av aluminium eller rostfritt stål i format ca 60x60 mm

Stans- eller skärutrustning

Belastningsvikter

Klimatskåp

Provberedning

Framställ prov enligt 3 §. Använd prov som inte vidrörts med oskyddad hud.

Provnings utförande

Skär till fem prov med skrift och sex prov utan i storlek 40x40 mm. Konditionera vid 23°C och 50% RH. Lägg proven på varandra, utan skrift, med, utan osv. på en plan skiva. Täck med en skiva, belasta och förvara enligt följande:

I Tusch	7 kPa (1,1 kg)	70°C och 50% RH	6 dygn
Skrivare och kopiatorer	7 kPa (1,1 kg)	40°C och 60% RH	6 dygn

Avlägsna belastningen och låt proven svalna vid 23°C och 50% RH under minst 15 timmar innan proven säras.

RA-FS 1993:3

Utvärdering

Sära proven. Granska proven visuellt med avseende på skriftöverföring.

1. Denna författning träder i kraft den 15 juli 1993.

CLAES GRÄNSTRÖM

Britt-Marie Östholm