

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering;

RA-FS 2008:1

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

beslutade den 18 mars 2008.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 § arkivförordningen (1991:446) i fråga om Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering att 4 kap. 3–4 §§ och 14 § skall ha följande lydelse, att ett nytt allmänt råd skall införas i anslutning till 4 kap. 4 § samt att det skall införas en ny 4 kap. 14 a § av följande lydelse.

4 kap. Tekniska krav för handlingar på papper

Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper

3 § Utöver vad som sägs i 1–2 §§ skall åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper vara av standardiserat format: A-serien i enlighet med ISO 216, utgåva 2, 2007-08-29 samt vara ofärgat.

Allmänna råd. Papper av format A3 och mindre bör ha en nominell ytvikt på minst 80 g/m², och papper av format större än A3 en nominell ytvikt på minst 100 g/m².

4 § För skrivmedel skall kraven i svensk standard SS-ISO 11798, utgåva 1, Dokumentation – Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper – Krav och provningsmetoder, avsnitt 4 vara uppfyllda.

Följande undantag medges från i första stycket ställda krav:

1. Skrift med kulspetspennor, som ger blå skrift får vid provning av beständighet mot ljus och värme övergå från blått till grönt.
2. Beträffande flerfärgad skrift skall tabell 2 ha följande lydelse.

Tabell 2 — Maximala förändringar av flerfärgad skrift

	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7, alla färger med undantag av gul	± 8	± 8	± 8
Avsnitt 4.3, 4.4 och 4.7, gul	± 8	± 8	± 15
Anmärkning ΔL^* , Δa^* och Δb^* är färgskillnader.			

RA-FS 2008:1

Allmänna råd. Skrivmedel som används för framställning av pappershandlingar är t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tekniska kraven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kartor och ritningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält på blanketter m.m.

14 § Material som används i bindningen skall uppfylla kraven i svensk standard SS 66 70 05, utgåva 1 (1997), Dokumentation – Bindning av böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek, avsnitt 5, med undantag för

- kravet på densitet för papp i 5.2.1.4 som skall vara minst 0,8 g/cm³, samt
- kraven på överdragsmaterial i 5.2.3 som skall vara i enlighet med 3.11 och 3.12 i Bibliotheks-Bucheinbände Gütebestimmung, RAL-RG 495 (2003).

Papp för bindning skall uppfylla kraven 5.3, 5.4 och 5.5 i SS EN ISO 9706.

Allmänna råd. Ett lämpligt lim för bindningsändamål är etylenvinylacetatlim (EVA).

14 a § Metoder som används vid bindningen skall uppfylla kraven i standarden SS 66 70 05, utgåva 1 (1997) för metoderna T2, T3 eller T4. Som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i standarden, får myndigheten tillämpa de tekniska kraven i bilaga 2 till denna författning.

Vid användning av metod T3 skall volymen placeras i arkivbox.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.

TOMAS LIDMAN

Per Jansson