



Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav för papper;

beslutade den 24 september 1991.

Med stöd av 2 § arkivförordningen (1991:446) utfärdar riksarkivet följande föreskrifter om tekniska krav.

Inledning

Tekniska krav avseende åldringsbeständigt papper har tillkommit för att säkerställa att handlingar framställda på s. k. brukspapper för olika ändamål, vilka kan ingå i den offentliga arkivbildningen, skall uppfylla vissa krav på beständighet och inte påverka andra handlingar negativt.

Arkivbeständigt papper kännetecknas av högre styrka än åldringsbeständigt papper. I övrigt är kraven desamma.

Arkivbeständigt papper får märkas på annat sätt än åldringsbeständigt papper. Hur märkningen får ske framgår av riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om val av produkter och kvalitetssystem (RA-FS 1991:7, med ändr. RA-FS 1991:8).

Omfattning

1 § Dessa föreskrifter omfattar tekniska krav för åldringsbeständigt papper och arkivbeständigt papper.

Tekniska krav

Åldringsbeständigt papper

2 § Åldringsbeständigt papper skall

- avseende fiberinnehållet bestå av bomull, lin och/eller blekt kemisk massa; dock får högst 5 % av fiberinnehållet utgöras av annan massa, och kappatalet får vara högst 5,
- vara neutrallimmat, pH lägst 7,5 och högst 10,0, och ha en alkalireserv motsvarande minst 2 % kalciumkarbonat, samt
- vara vitt och obestruket.

Fiberinnehållet skall bestämmas enligt SCAN-G 3:90 och kappatalet enligt SCAN-C 1:77.

Arkivbeständigt papper

3 § Arkivbeständigt papper skall

- uppfylla de krav som ställs på åldringsbeständigt papper enligt 2 §, samt
- ha ett viktal som uppgår till minst 150 i svagaste riktningen.

Viktalet skall bestämmas enligt SCAN-P 17:77.

-
1. Denna författning träder i kraft den 15 oktober 1991.
 2. Föreskrifterna kommer att kompletteras med krav som rör kontroll vid certifiering.

SVEN LUNDKVIST

Claes Gränström